

TECHNISCHES DATENBLATT

INOPOL SP

2K-Polyester-Füllspachtel
für die professionelle Holzreparatur

BESCHREIBUNG

Der perfekte Holzspachtel zum Ausspachteln von Beschädigungen, tiefen Unebenheiten, Rissen und Löchern in Holzoberflächen. Haftet auch perfekt auf Metall, Kunststoff (nicht auf thermoplastische Systeme) und GFK-Oberflächen.

INOPOL ist ein 2-K Polyester Füllspachtel für die spezielle Reparatur im Innen- und Außenbereich.

- hoher Feinheitsgrad
- sehr gut füllend
- porenfreie Oberfläche
- thixotrop eingestellt
- homogene und geschmeidige Oberflächenverspachtelung
- oberflächentrockene Aushärtung
- leichte Schleifbarkeit
- überlackierbar mit nahezu allen handelsüblichen Lacksystemen

MATERIALDATEN

- Lieferviskosität bei 20°C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/IIIB (b) (250) <250g/l
- Farbton: Swedish Pine
- Spezifisches Gewicht: 1,59g/ml

VERARBEITUNG

Untergrund Die zu bearbeitende Fläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Eine sehr gute Haftung wird auf nahezu allen grob angeschliffenen Untergründen erzielt.

Dosierung Zugabe von 2-3 Gewichts-% Härterpaste. Eine Über- bzw. Unterdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Eine erhöhte Mengenzugabe beschleunigt die Polymerisation nicht. Eine mögliche Folge einer fehlerhaften Dosierung können Farbtonveränderungen im Decklack sein. Beim Anmischen Lufteinschlüsse vermeiden.

TOPFZEIT

Bei +20°C Raumtemperatur, 4-5 Minuten.

REAKTIONSTEMPERATUR

mindestens +10°C.

Unsere Angaben beruhen auf unsere bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie bitte selbst, ob das beschriebene Produkt sich für Ihre Anwendung eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zu Verfügung gestellten Beratungsteams.

Inopreq GmbH & Co. KG | Fon +49 (0) 40 226 59 22 70 | info@inopreq.com
Traberweg 2 . 22159 Hamburg . Germany | Mobile +49 178 36 09 723 | www.inopreq.com

Amtsgericht Hamburg HRA 128701 . USt.IdNr: DE353823656
Persönlich haftende Gesellschafterin: Inopreq Beteiligungs GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 175359 . Geschäftsführer: Matthias Lübbert





WORLD OF
HIGH PERFORMANCE
WOOD REPAIR

AUFTRAG

Spachteln

TROCKENZEIT

Bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C. beträgt die Wartezeit 20 bis 30 Minuten, bis die gespachtelte Fläche weiterbearbeitet werden kann. Wärme verkürzt, Kälte verlängert die Trocken- bzw. Aushärtezeit.

SCHLEIFBARKEIT

Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

Vorschleif - Trocken mit P80 - P120
Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240

LAGERFÄHIGKEIT

An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Von unverträglichen Materialien und Zündquellen fernhalten. Bei einer empfohlenen Raumtemperatur von 18-20°C beträgt die Haltbarkeit im geschlossenen Originalgebinde zwölf (12) Monate. Vor unbefugten Zugriff schützen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Stand: 07/2023

Unsere Angaben beruhen auf unsere bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie bitte selbst, ob das beschriebene Produkt sich für Ihre Anwendung eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zu Verfügung gestellten Beratungsteams.

Inopreq GmbH & Co. KG | Fon +49 (0) 40 226 59 22 70 | info@inopreq.com
Traberweg 2 . 22159 Hamburg . Germany | Mobile +49 178 36 09 723 | www.inopreq.com

Amtsgericht Hamburg HRA 128701 . USt.IdNr: DE353823656
Persönlich haftende Gesellschafterin: Inopreq Beteiligungs GmbH
Amtsgericht Hamburg HRB 175359 . Geschäftsführer: Matthias Lübbert

